190 SOLEXTREME

ENDUIT DE RAGREAGE ET DE DRESSAGE
AUTOLISSANT P3

PREPARATION DES SUPPORTS

LES "PLUS" PRODUIT

- **Tous supports (chape fluide, béton allégé, bois, ancien carrelage, ancienne colle, dalle plastique rigide...)**
- **Faibles et fortes épaisseurs (1 à 30 mm)**
- **Régularité et rapidité de prise**
- **Facilité de mise en œuvre (pompable)**
- **Idéal pour encapsulage de dalles**
- **Sans tension**

PROPRIETES

190 SOLEXTREME permet de réaliser un ragréage autolissant pour un emploi sur sol intérieur neuf ou ancien, dans les locaux classés E2P3 au plus.
Sauf dalle béton sur terre plein.
Il peut être appliqué de 1 à 30 mm en une ou deux passes. Il accepte les différences d'épaisseurs sur une même surface d'application.
Sa mise en œuvre est simplifiée grâce à sa fluidité, à sa régularité de prise (quelque soit la température d'application) et à son autolissance.
Sa composition en fait le produit idéal pour le reprofilage de chapes fluides et/ou supports techniques ainsi que pour l'encapsulage de dalles vinyles amiantes.

DOMAINES D'APPLICATION

- Sols intérieurs.

Supports admissibles[1]

- Chape fluide ciment ou anhydrite
- Chape rapportée
- Chape incorporée
- Dalle surfacée en béton (grenaillée ou primairisée et sablée à refus avec 533 UTAREP H80F)
- Elément préfabriqué
- Plancher chauffant (eau chaude ou réversible)
- Plaque de plâtre (Prégychape)
- Béton et mortiers allégés, d ≥ 0,5
- Système d'étanchéité liquide (type 588)[2]
- Ancien carrelage[3] / Tommettes[3] poncés
- Peinture poncée[3]
- Dalle plastique rigide[3]
- Trace de colle[3]
- Panneau de bois (CTB-H/CTB-X/CTB-S)[3]
- Parquet collé[3]
- Parquet à lames[3]

Revêtements associés[4]

- Moquettes
- Revêtement plastique souple
- Dalle plastique
- Parquet collé
- Carrelage

(1) Associés avec le primaire indiqué (en 2 couches) au § préparation des supports, en fonction de la porosité.
(2) Epaisseur minimum de 190 SOLEXTREME : 10 mm.
(3) Supports spéciaux, se reporter à la préparation des supports : utiliser le primaire 163 OMNIBOIS.
(4) Après séchage et avant recouvrement, appliquer sur le 190 SOLEXTREME le primaire 124 PROLIPRIM, sauf lors de l'utilisation du 556 PROLIFLUIDE ANHYDRITE.

CARACTERISTIQUES

- **Présentation** : poudre crème
- **Densité apparente de la poudre** : 1 ± 0,1
- **Granulométrie** : 0 à 0,5 mm
- **Composition** : liants hydrauliques, charges minérales et adjuvants spéciaux

Caractéristiques d'utilisation[5]

- Pouvoir autolissant bon jusqu'à 30 min
- Durée de vie du mélange : 40 min ± 5 min
- Délai de mise en circulation légère : 3 heures
- Délai de recouvrement variable selon :
  - l'épaisseur du produit appliqué,
  - les conditions atmosphériques (température et humidité),
  - le revêtement associé.

Performances[5]

- Adhérence à 28 jours (MPa) : > 1

(5) Valeurs déterminées en laboratoire selon les modalités d'essais du CSTB, à 23°C et 50% d'humidité relative.

190 SOLEXTREME

ENDUIT DE RAGREAGE ET DE DRESSAGE
AUTOLISSANT P3

PREPARATION DES SUPPORTS

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Les supports doivent être conformes aux textes en vigueur DTU et CPT édités par le CSTB. Ils doivent être sains, solides, secs, propres, non fissurés, exempts de graisse, de cire ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage.
- Eliminer par grattage, puis par balayage ou aspiration les traces de laitance, de peinture, de colle, d'enduit mural ou de lissage P2. Les sols souillés de cire, de graisse ou de peinture doivent être décapés.
- Dans tous les cas, les supports doivent être dépoussiérés.

Supports poreux
(goutte d'eau absorbée en moins d'1 min) et supports normalement absorbants (goutte d'eau absorbée entre 1 et 5 min).
Application sur fond sec du primaire **124 PROLIPRIM** puis attendre son séchage complet.

Supports lisses ou fermés
(goutte d'eau absorbée en plus de 5 min)
Application sur fond sec du primaire **162 PRIMAPRENE PLUS**, puis attendre son séchage complet.

Supports bois et supports spéciaux
Application sur fond sec du primaire **163 OMNIBOIS**, puis attendre son séchage complet.

Préparation du produit

- Mélanger 1 sac de 25 kg de **190 SOLEXTREME** avec 6,5 litres d'eau propre, soit environ 26% d'eau, jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse, homogène et sans grumeau.
- Utiliser pour le mélange un malaxeur électrique à vitesse rapide.
- Laisser reposer la gâchée 3 min.
- Remélanger juste au moment de l'emploi.

Application manuelle

- Etaler le produit sur le support en une seule passe à l'aide d'une lisseuse inox par de larges mouvements de va-et-vient.
- A l'aller, tirer à zéro en tenant la lisseuse presque verticalement, permettant ainsi de chasser les bulles d'air. Au retour, régler l'épaisseur souhaitée en lissant avec l'outil presque horizontal.
- Epaisseurs admissibles :
  - Locaux classés P2 : 1 à 30 mm,
  - Locaux classés P3 : 3 à 30 mm.
- Avant recouvrement (carrelage, pvc, moquette…) appliquer le primaire **124 PROLIPRIM**.

Application avec une machine à ragréage

- Vérifier l'ampérage du local : 16A mini.
- Vérifier le débit régulier de l'alimentation en eau ou disposer d'une réserve d'eau suffisante.
- Au démarrage du chantier, contrôler la viscosité du **190 SOLEXTREME** : 150 mm environ d'étalement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre +5°C et +30°C.
- Par temps froid, utiliser une eau de gâchage d'une température supérieure à 10°C.
- Couper le chauffage sur les sols chauffants 48h avant l'application de l'enduit.
- Remettre progressivement en température 48 h après la pose du revêtement.
- Protéger des courants d'air et du soleil pendant les premières heures.
- Produit limité aux locaux E2P3.
- Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation du produit.

CONSOMMATION
1,5 kg/m²/mm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT
- Sac de 25 kg.

CONSERVATION
6 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE
■ R.P. fabricant.

DOCUMENT DE REFERENCE
■ Demande d'Avis Technique en cours.

TAP - Avril 2008

PAREXLANKO S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com